

Флюс ФКЭт

Описание

Флюс ФКЭт – канифольный, некоррозионный, пассивирующий, водонесмываемый для пайки элементов радиомонтажа и печатных плат легкоплавкими припоями при температурах 250-280°C. Заменяет спиртосодержащий флюс ФКС. Отличие флюсов состоит в применении разных растворителей канифоли, но близких по физическим свойствам, обеспечивающих одинаковые технологические свойства флюсов. Используемый растворитель – этилацетат. Методы нанесения на поверхности, такие же, как у флюса ФКС, окунанием, кистью и т. д. После нанесения на поверхности, растворитель улетучивается, на поверхности остаётся плёнка канифоли. Хранить в герметичной таре.

Характеристики

Рабочая температура: 250-280°C

Состав

- АИПС: 70%
- канифоль сосновая: не менее 30%,

Применение

Область применения: ручная и механизированная пайка и лужение электроmontажных элементов печатных плат и элементы радио электроники в изделиях радио электронной аппаратуры и бытовой радио аппаратуры. Консервация (при наличии во флюсах канифоли марки «А») изделий радио электронной аппаратуры и бытовой радио аппаратуры для сохранения паяемости в условиях складского хранения и хранения в условиях сборочного цеха в течение одного года. Остатки флюса при ручной пайке изделий (пайке подстроечных элементов, подпайке, исправлении дефектов) допускается не удалять. Остатки флюса при групповой пайке изделий («волной» припоя, погружением, протягиванием) следует удалять.